

ThermoPlan S 9

Generale

Numero articolo	384
Peso	19,7 kg
Classe di densità apparente	0,65 kg/dm ³
Unità di confezionamento	40 Pezzi/paletta
m ³ /paletta	1,21
Autorizzazione	Z-17.1-1013

Consumo materiale

Formato DF	16
Spessore	49 cm
Lunghezza	248 mm
Larghezza	490 mm
Altezza	249 mm
Consumo per m ²	16,2
Consumo per m ³	33

Isolamento termico

Conduttività termica λ_R	0,09 W/(mK)
Unità U	0,18 W/(m ² K)

Statica

Classe di resistenza alla compressione	6
Sollecitazione da compressione consentita σ_0	0,7 MN/m ²
Valore caratteristico della resistenza alla compressione dell'opera muraria f_k	1,8 MN/m ²

Protezione antincendio

Classe di resistenza al fuoco conforme a DIN 4102-2	REI-M 90 intonacato su entrambi i lati
---	--