

HLZ-Hochlochziegel mit Rohdichteklasse 0,8

Informacje ogólne

Numer artykułu	30
Masa	7,8 kg
Klasa gęstości objętościowej	0,8 kg/dm ³
Pakowanie	76 ks/paleta
m ³ /Paleta	0,75
Aprobata techniczna	DIN- Ziegel

Zapotrzebowanie materiału

Format DF	6
Grubość ściany	36,5 cm
Długość	365 mm
Szerokość	240 mm
Wysokość	113 mm
Zapotrzebowanie na m ²	24,2
Zapotrzebowanie na m ³	101

Izolacyjność akustyczna

Wskaźnik izolacyjności akustycznej R_w	50,6 dB
--	---------

Statyka

Klasa wytrzymałości na ściskanie	12
Dopuszczalne naprężenie ściskające σ_0	1,9 MN/m ²
Wytrzymałość charakterystyczna muru na ściskanie f_k	6,3 MN/m ²