

ThermoPlan TE 13

Allgemein

Artikel-Nr.	742
Gewicht	17,5 kg
Rohdichteklasse	0,70 kg/dm ³
Verpackungseinheit	48 Stk/Palette
m ³ /Palette	1,26
Zulassungsbescheid	Z.17.-11-1261

Materialverbrauch

Format DF	14
Wandstärke	44 cm
Länge	248 mm
Breite	440 mm
Höhe	249 mm
Bedarf pro m ²	16
Bedarf pro m ³	38,1

Wärmeschutz

Wärmeleitfähigkeit λ_R	0,13 W/(mK)
U-Wert	0,24 W/(m ² K)

Statik

Druckfestigkeitsklasse	8
Zul. Druckspannung σ_0	1,1 MN/m ²
Charakteristischer Wert der Mauerwerksdruckfestigkeit f_k	3,0 MN/m ²

Brandschutz

Feuerwiderstandsklasse nach DIN 4102-2	REI 30 beidseitig verputzt
--	----------------------------